



ESPECIFICACIONES TECNICAS

AC-ES-01

Fecha emisión: 26/01/06

Revisión: 01

Página: 1/1

PRODUCTO: ESMALTES METALIZADOS

CODIGO: LINEA 04

CARACTERISTICAS:

Es un esmalte alquídico con pigmentación de aluminio especialmente formulado para proteger estructuras de hierro

PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 53 galones.

PROPIEDADES FÍSICAS

| CARACTERÍSTICAS | | ESPECIFICACIONES | MÉTODOS |
|--|-----------------------|---|-------------|
| ADHESION (Garra de tigre) | | 80%-100% | ASTM D-3359 |
| APARIENCIA | | BRILLANTE | VISUAL |
| COLOR (Comparación óptica con Estándar) | | SEGÚN ESTANDAR | VISUAL |
| DUREZA: (Método de lápiz) | | HB-H | ASTM D-3363 |
| PESO X GALON: (Kg./ galón) a 25° | | 3.50±0.20 | ASTM D- 333 |
| SECADO | Tacto Seco Duro | 20-40 minutos Mínimo 1 horas 12 horas | ASTM-D-1640 |
| VISCOSIDAD AL ENVASAR en segundos (Copa Ford 4 a 25°C) | | 13 ± 1 | ASTM D-1200 |

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Agítese bien antes de usar. Puede usarse en los siguientes métodos de aplicación: pistola o inmersión. Antes de usar, limpie y prepare la superficie donde aplicara el producto, el cual debe estar libre de grasa y/o partículas extrañas.

DILUCION:

Para óptimos resultados, aplicar directamente.

PRECAUCIONES:

Producto toxico. Use equipo de protección personal adecuados para su manipulación como guantes de nitrilo y mascara contra gases y vapores. Evite inhalaciones prolongadas.

ROTACION EN ALMACENAJE:

Para óptimos resultados se sugiere utilizar el producto antes de 01 mes. Es conveniente rotar el inventario, usando la practica "Primero en entrar, primero en salir."

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Mantenerse bien tapado una vez usado y alejado de los niños.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL O ASISTENCIA TÉCNICA, COMUNICARSE POR LOS TELEFONOS: (0244) 334.20.55-334.23.23
Correo electrónico arapainting@cantv.net y/o ara.operaciones@hotmail.com.

ELABORADO:

COORDINADOR DE CALIDAD

APROBADO:

GERENCIA DE OPERACIONES