



ESPECIFICACIONES TECNICAS

AC-ES-52

Fecha emisión: 31/01/06

Revisión: 01

Página: 1/1

PRODUCTO: *ESMALTES SATINADOS*

CODIGO: *LINEA 05*

CARACTERISTICAS:

Producto esta formulado a base de resinas alquidicas y aditivos químicos que le confiere a la pintura propiedades de dureza, resistencia a la corrosión y adhesión sobre la superficie aplicada.

PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 53 galones.

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS
ADHESION (Garra de tigre)	95% ± 5%	ASTM D-3359
APARIENCIA	SEMI-MATE	VISUAL
COLOR (Comparación óptica con Estándar)	SEGÚN PATRON	VISUAL
RENDIMIENTO (m ² /galón)	55±2	N/A
DUREZA: (Método de lápiz)	HB-H	ASTM D-3363
PESO X GALON: (Kg./ galón a 25°)	3.6±0.20	ASTM D- 333
SECADO Tacto Seco Duro	20 ± 5 minutos Mínimo 1 hora 24 horas	ASTM-D-1640
VISCOSIDAD AL ENVASAR en segundos: (Copa Ford 4 a 25°C)	55 ± 5	ASTM D-1200

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Agítese bien antes de usar. Puede usarse en los siguientes métodos de aplicación: brocha, pistola o inmersión. Se recomienda diluir el producto a un 20%. Antes de usar, limpie y prepare la superficie donde aplicara el producto, el cual debe estar libre de grasa y/o partículas extrañas.

DILUCION:

Solventes Multiusos

PRECAUCIONES:

Producto toxico. Use equipo de protección personal adecuados para su manipulación como guantes de nitrilo y mascara contra gases y vapores. Evite inhalaciones prolongadas.

ROTACION EN ALMACENAJE:

Para óptimos resultados se sugiere utilizar el producto antes de los 03 meses. Es conveniente rotar el inventario, usando la práctica "Primero en entrar, primero en salir."

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Manténgase bien tapado una vez usado y alejado de los niños.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL O ASISTENCIA TÉCNICA, COMUNICARSE POR LOS TELEFONOS : (0244) 334.20.55-334.23.23
Correo electrónico arapainting@cantv.net o ara.operaciones@hotmail.com

ELABORADO:

COORDINADOR DE CALIDAD

AC-FO-05/02

APROBADO:

GERENCIA DE OPERACIONES

14/09/2009