



ESPECIFICACIONES TECNICAS

AC-ES-49

Fecha emisión: 16/02/06

Revisión: 01

Página: 1/1

PRODUCTO: FONDOS ANTICORROSIVOS

CODIGO: LINEA 14

CARACTERISTICAS:

Producto formulado a base de resinas alquídicas y metaborato de bario, versión libre de plomo, que le confiere a la pintura propiedades de dureza, resistencia a la corrosión y buena adhesión sobre la superficie aplicada.

PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 53 galones.

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS	
ADHESION (Garra de tigre)	95% ± 5%	ASTM D-3359	
APARIENCIA	MATE	VISUAL	
COLOR (Comparación óptica con Estándar)	SEGÚN PRODUCTO	VISUAL	
RENDIMIENTO (m ² /galón)	52±2	COMPARATIVO	
DUREZA: (Método de lápiz)	HB-H	ASTM D-3363	
PESO X GALON: (Kg./ galón a 25°)	5 ± 1	ASTM D- 333	
SECADO	Tacto Seco Duro	30-60 minutos Mínimo 1 hora Mínimo 6 horas	ASTM-D-1640
VISCOSIDAD AL ENVASAR EN SEGUNDOS (Copa Ford 4 a 25°C)	80 ± 10	ASTM D-1200	

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Agítese bien antes de usar. Puede usarse en los siguientes métodos de aplicación: brocha, pistola o inmersión. Se recomienda diluir el producto a un 20%. Antes de usar, limpie y prepare la superficie donde aplicara el producto, el cual debe estar libre de grasa y/o partículas extrañas.

DILUCION:

Solventes Multiusos

PRECAUCIONES:

Producto toxico. Use equipo de protección personal adecuados para su manipulación tales como guantes de nitrilo y mascarillas contra gases y vapores. Evite inhalaciones prolongadas.

ROTACION EN ALMACENAMIENTO: Para óptimos resultados se sugiere utilizar el producto antes del mes. Es conveniente rotar el inventario usando la practica "Primero en entrar, primero en salir".

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Mantenerse bien tapado una vez usado y alejado de los niños.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL O ASISTENCIA TÉCNICA, COMUNICARSE POR LOS TELEFONOS: (0244) 334.20.55-334.23.23 o CORREO ELECTRONICO arapainting@cantv.net o ara.operaciones@hotmail.com.

ELABORADO:

COORDINADOR DE CALIDAD

APROBADO:

GERENTE DE OPERACIONES