



ESPECIFICACIONES TECNICAS

AC-ES-10

Fecha emisión: 16/02/06

Revisión: 01

Página: 1/1

PRODUCTO: *ESMALTES DE ALTA TEMPERATURA* CODIGO: *LINEA 30*

CARACTERISTICAS:

Producto formulado a base de resinas resistentes al calor, especialmente diseñados para la protección de estructuras metálicas expuestas a altas temperaturas.

PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 53 galones.

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS
APARIENCIA	METALICO BRILLANTE	VISUAL
COLOR (Comparación óptica con Estándar)	SEGÚN PRODUCTO	VISUAL
RENDIMIENTO (m ² /galón)	46 ± 2	COMPARATIVO
PESO X GALON: (Kg./ galón a 25°)	3.70 ± 0.10	ASTM D- 333
SECADO AL HORNO A 500°C	1 HORA	AC-IP-10
VISCOSIDAD AL ENVASAR: (Copa Ford 4 a 25°C)	30 ± 1	ASTM D-1200

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Agítese bien antes de usar. Puede usarse en los siguientes métodos de aplicación: pistola convencional y brocha, éste únicamente para retoque en áreas pequeñas. Antes de usar, limpie y prepare la superficie donde aplicara el producto, el cual debe estar libre de grasa y/o partículas extrañas.

Aplíquese en capas delgadas, preferentemente una sola capa, ya que espesores elevados pueden causar burbujas y/o desprendimientos prematuros.

Se aplica a temperatura ambiente, luego se eleva progresivamente la temperatura hasta alcanzar el mínimo de 149°C.

DILUCION: Para óptimos resultados, aplicar directamente.

PRECAUCIONES:

Producto toxico. Use equipo de protección personal adecuados para su manipulación tales como guantes de nitrilo y mascara contra gases y vapores. Evite inhalaciones prolongadas.

ROTACION EN ALMACENAMIENTO: Para óptimos resultados se sugiere utilizar el producto antes de los 4 meses. Es conveniente rotar el inventario usando la practica "Primero en entrar-Primero en salir."

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco. Manténgase bien tapado una vez usado y alejado de los niños.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL O ASISTENCIA TÉCNICA, COMUNICARSE POR LOS TELEFONOS : (0244) 3342055-3342323 Y Correo electrónico arapainting@cantv.net o ara.operaciones@hotmail.com

ELABORADO:

COORDINADOR DE CALIDAD

APROBADO:

GERENCIA DE OPERACIONES